



## FICHE TECHNIQUE :

### Platine 60 XC

Contrôle solaire  
Extérieur miroir

Le film Platine 60 XC réduit fortement la chaleur solaire tout en conservant une grande partie de la lumière naturelle. Il permet une diminution de l'éblouissement, et son léger aspect miroir sans tain élimine toute gêne de vis-à-vis et présente un design contemporain en façade.

#### CERTIFICATIONS



##### Garantie SOLAR CONTROL ET DESIGN®

jusqu'à 7 ans  
Voir la fiche 'Nouvelles garanties pour les films extérieurs'



##### Classement Au Feu M1



##### Stockage De -5°C À +40°C 3 ans



##### Norme Reach Rohs 3b3



##### Laizes Disponibles 122cm 152cm 183cm

#### CONSTRUCTION

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR.
3. Adhésif de liaison.
4. Polyester de haute qualité optique.
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours.
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose.

#### CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Transmission UV	<1%
Transmission Lumière Visible	40%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	31%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	31%
Energie Solaire Totale Rejetée	66%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	71%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	34%
Absorption Énergie Solaire	39%
Transmission Énergie Solaire	27%
Réduction Éblouissement	60%
Valeur G	0.36
Valeur U	5.3
Coefficient D'Ombrage	0.3
Type De Pose	Extérieure
Longueur Du Rouleau	30.5 mètres m
Composition Film	PET
Épaisseur	60µ
Couleur Depuis L'Extérieur	ARGENT

#### CONSEILS D'APPLICATION

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✓
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	✓
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	✓
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

\\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR CONTROL & DESIGN® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.

