



## SOLAR CONTROL & DESIGN



### FICHE TECHNIQUE :

#### Chrome 270 XC

Contrôle solaire  
Extérieur miroir

Le film Chrome 270 XC réduit la chaleur solaire tout en conservant une grande partie de la lumière naturelle.

Il permet une diminution de l'éblouissement, et son léger aspect miroir sans tain élimine toute gêne de vis-à-vis et présente un design contemporain en façade.

### CERTIFICATIONS



#### Garantie SOLAR CONTROL ET DESIGN®

jusqu'à 10 ans  
Voir la fiche 'Nouvelles garanties pour les films extérieurs'



#### Classement Au Feu M1



#### Stockage De -5°C À +40°C

3 ans



#### Norme Reach Rohs Respectée



#### Laizes Disponibles

122cm 152cm 183cm

### CONSTRUCTION

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR.
3. Adhésif de liaison.
4. Polyester de haute qualité optique.
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours.
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose.

### CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Un silicone doit être appliqué sur le périmètre du film pour prévenir tout phénomène d'oxydation.

Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs ».

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Transmission UV	<1%
Transmission Lumière Visible	30%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	43%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	43%
Energie Solaire Totale Rejetée	71%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	74%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	53%
Absorption Énergie Solaire	26%
Transmission Énergie Solaire	21%
Réduction Éblouissement	69%
Valeur G	0.29
Valeur U	5.8
Coefficient D'Ombrage	0.3
Type De Pose	Extérieure
Longueur Du Rouleau	30.5 mètres m
Composition Film	PET
Épaisseur	60µ
Couleur Depuis L'Extérieur	ARGENT

### CONSEILS D'APPLICATION

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitree Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✓
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	✓
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	✓
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

\\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR CONTROL & DESIGN® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.